

TERMÉKISMERTETŐ

Spraytec 420-43

kiadva: 2017.05.

A SPRAYTEC 420 egy nagy teljesítményű, hosszú nyitott idejű ragasztó, amelyet elsősorban szórásos feldolgozásra terveztek.

Kiválóan használható csomagolóipari habanyagok, légpárnás fóliák, habosított anyagok, kárpitosipari habanyagok, pamutszövetrel bevont vinil és egyéb más anyagok ragasztásához.

A SPRAYTEC 420 ragasztót az UL 2395 szabvány előírásainak megfelelően tesztelték és engedélyezték a fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések hőszigetelésének biztosítására.

Csík/vonal vagy pont formában történő alkalmazás esetén jó kötések érhetők el a legtöbb műanyagnál. Ebben az esetben jól ragaszthatóak a polipropilének is, mint pl.: a 'Corex', ha a ragasztó felhordása 200 °C-ra melegítve történik. Azonban ügyelni kell arra, hogy ne maradjon a készülék tartósan ilyen magas hőmérsékleten felhasználhatatlanul, bekapcsolt állapotban a ragasztó túl hevülése érdekében.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Szintetikus polimer bázisú hotmelt			
Forma:	Ø43 x 43mm patron			
Patron/kg (kb.):	18			
Karton mennyiség:	10 kg/karton			
Raklappos mennyiség:	500 kg/raklap			
Viszkozitás:	4 500	POW-12-VISC	mPas	Brookfield
Szín:	világos barna			
Meleg tapadás:	közepes			
Lágyulási pont:	105	°C	ASTM E.28	
Hőállóság:	90	°C	BS5350 Part H3	
Rugalmasság alacsony hőfokon:	-13	°C	tg	
Nyitott idő:	3	perc		

TULAJDONSÁGOK

- ✓ a ragasztóanyag összetevői megfelelnek az FDA 21CFR175.105 jogszabályban támasztott követelményeknek

FELDOLGOZÁS

A felhordás megfelelő olvasztóberendezéssel történik fúvókán keresztül vagy hengerezve.

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: **180 - 195 °C**

A gép állásidejében (inaktív állapotában) ajánlatos az olvasztótartály fűtését kikapcsolni.

TISZTÍTÁS

Forró állapotban kenőlappal, egyéb ragasztóanyag maradványokat tartályos berendezés esetén az **eMELT cleaner 21008**, felhordó fejeket, fúvókákat, fém felületeket pedig az **eMELT cleaner 21013** termékkel lehetséges eltávolítani.

TÁROLÁS

száraz és hűvös helyen, napfénytől mentes, fűtőtesttől távol tárolandó
tárolási stabilitás: legalább 2 év tapasztalataink alapján

MEGFELELŐ OLVASZTÓ BERENDEZÉSEK

tec 3150-43

tec 4500B

tec 4500S

tec 6100-43

tec 6300-43

tec 7100-43

tec 7300-43