

TERMÉKISMERTETŐ**TECBOND 214**

kiadva: 2018.06.

Gazdaságos, gyors kötésejű, csomagolóipari ragasztóanyag. Alkalmas a papír és karton anyagok széles választékának ragasztásához.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Szintetikus polimer bázisú hotmelt		
Forma:	Ø12 x 300 mm rúd	Ø15 x 300 mm rúd	Ø43 x 43 mm patron
Darab/kg (kb.):	34	20	17
Karton mennyiség:	5 kg	5 kg	10 kg
Raklapos mennyiség:	500 kg/raklap	500 kg/raklap	500 kg/raklap
Ajánlott feldolgozási hőmérséklet:	195 °C	195 °C	195 °C
Brookfield viszkozitás (POW-12-VISC):	4000 cps		
Szín:	világos barna		
Meleg tapadás:	magas		
Lágyulási pont:	102	°C	ASTM E.28
Hőállóság:	85	°C	BS5350 Part H3
Rugalmasság alacsony hőfokon:	-10	°C	tg
Nyitott idő:	rövid		
Kompatibilis ragasztópisztolyok:	tec 305-12 tec 810-12 tec 820-12	tec 810-15 tec 820-15	tec 3150-43 tec 3400-43 tec 6100-43 tec 7100-43

FELDOLGOZÁS

A felhordás megfelelő olvasztóberendezéssel történik fúvókán keresztül csíkban. A gép állásidejében (inaktív állapotában) ajánlatos a/az ragasztópisztolyt/olvasztótartály fűtését kikapcsolni.

TISZTÍTÁS

Forró állapotban kenőlappal, egyéb ragasztóanyag maradványokat tartályos berendezés esetén az **eMELT cleaner 21008**, felhordó fejeket, fúvókákat, fém felületeket pedig az **eMELT cleaner 21013** termékkel lehetséges eltávolítani.

TÁROLÁS

száraz és hűvös helyen, napfénytől mentes, fűtőtesttől távol tárolandó
tárolási stabilitás: legalább 2 év tapasztalataink alapján