

**TERMÉKISMERTETŐ****eMELT 21670**

kiadva: 2015.02

Nyomásra érzékeny hotmelt ragasztóanyag öntapadó termékek gyártásához (pl.: ragasztószalagok).

Alkalmos általános szerelési műveletekhez is, ahol követelmény a magas és tartós tapadási tulajdonság.

**TECHNIKAI ADATOK**

Bázis:	szintetikus gyanták		
Sűrűség:	kb. 0,94	g/cm <sup>3</sup>	MC206
Viszkozitás:	6 700 ± 1 340	170 °C-nál	mPas Brookfield
Szín:	sárgás		
Lágyulási pont:	105 ± 5	°C	MC08/ASTM E.28
Lefejtési tapadás:	37,3 N/25 mm	20 perc (acél) <sup>1</sup>	
	37,4 N/25 mm	24 óra (acél) <sup>1</sup>	
Hőállóság:	70	°C	MC218

<sup>1</sup> Tipikus vizsgálati értékek, a minták 25 g/m<sup>2</sup> ragasztó réteggel, PET szalagból készültek (MC203/FTM1 szerint)

**TULAJDONSÁGOK**

- ✓ kiváló tapadás különböző típusú anyagokhoz
- ✓ magas hideg tapadás
- ✓ jó termikus stabilitás
- ✓ a ragasztóanyag összetevői megfelelnek az FDA 21CFR175.105 jogszabályban támasztott követelményeknek

**FELDOLGOZÁS**

A felhordás megfelelő olvasztóberendezéssel történik fúvókán keresztül vagy hengerezve.

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: **160 - 170 °C**

A 180 °C hőmérsékletet ne lépje túl.

A gép állásidejében (inaktív állapotában) ajánlatos az olvasztótartály fűtését kikapcsolni.

**TISZTÍTÁS**

Forró állapotban kenőlappal, egyéb ragasztóanyag maradványokat tartályos berendezés esetén az **eMELT cleaner 21008**, felhordó fejeket, fúvókákat, fém felületeket pedig az **eMELT cleaner 21013** termékkel lehetséges eltávolítani.

**KISZERELÉS**

nagy párnák, kb. 700 g/db, 18 kg/karton

kis párnák, kb. 15 g/db, 15 kg/karton

**EUROTRADE 21 KFT.**  
8000-Székesfehérvár  
Sereg u. 1-5.  
Adószám: 12551819-2-07

T: +36 22 329 841  
M: +36 30 627 5583  
E: [ragasztas@eurotrade21.hu](mailto:ragasztas@eurotrade21.hu)  
W: <https://ragasztastechnika.com>

## TÁROLÁS

---

száraz és hűvös helyen

tárolási stabilitás: legalább 1 év tapasztalataink alapján